

رمل السيليكات 0.1-0.6 ملم

الرمز: 0.1-0.6 مدى الحجم: 100-600 ميكرون الرمز الجمركي: 2505.10 المنشأ: القويرة، الأردن

رمل سيليكات مُغربل من منطقة القويرة في الأردن، بحجم حبيبات 0.1-0.6 ملم (100-600 ميكرون). يُباع مُغربلاً وغير مجفّف.

قيم نموذجية، صحيفة البيانات الفنية للشركة (2026). ليست مواصفة.

التحليل المنخلي · ASTM C429-01

المحتجز %	المنخل (ملم)
0.00	0.85
0.10	0.71
1.00	0.60
1.00	0.50
5.00	0.425
46.50	0.30
18.50	0.25
6.50	0.212
13.00	0.15
4.50	0.09
2.50	0.075
0.50	0.045
0.20	القاع
99.30	المجموع
النسب بالكتلة.	

التحليل الكيميائي

المعامل	القيمة النموذجية	الوحدة	الطريقة
SiO ₂	99	%	XRF, DIN 51001
Fe ₂ O ₃	0.02	%	XRF, DIN 51001
Al ₂ O ₃	0.65	%	XRF, DIN 51001
TiO ₂	0.04	%	XRF, DIN 51001
Na ₂ O	0.008	%	XRF, DIN 51001
K ₂ O	0.004	%	XRF, DIN 51001
CaO	0.018	%	XRF, DIN 51001
MgO	0.011	%	XRF, DIN 51001
Cr ₂ O ₃	0.0002	%	XRF, DIN 51001
الفقد بالحرق (LOI)	0.25	%	DIN EN 955 (muffle furnace)

الخصائص الفيزيائية

الرطوبة	0.50	%	ASTM D2216-98
---------	------	---	---------------

التعبئة

أكياس جامبو. نحو 25 طناً لكل حاوية 20 قدماً.

الموقع
al-ahlysilica.com

البريد الإلكتروني
info@al-ahlysilica.com

واتساب
+962 79 721 3560

الهاتف
+962 77 774 5566

تاريخ الإصدار: 31 تشرين الأول 2026

الشركة الاهلية لصناعة الرمال المعدنية (توباز)